H.B. Fuller

TECHNICAL DATA SHEET

Last updated 18/03/2013

RAKOLL® PW 150

Применение	Термореактивный полиуретановый клей-расплав, применяемый для ламинации материалов на основе древесины (в т.ч. ДСП/МДФ/фанера) декоративными плёнками и др. материалами.
Свойства	Высококачественный материал, обладающий средним открытым временем и при этом обеспечивающий высокую производительность. Отверждение клея происходит за счет атмосферной влажности и специальных внедрённых компонентов. После отверждения обладает превосходными механическими свойствами, обеспечивает высокую термо- и влагостойкость.

Технические параметры

Основа:	Полиуретановый преполимер
Цвет:	Бесцветный, в массе белый.
Консистенция:	Твёрдое вещество
Плотность:	1,10 г/см^3
Точка размягчения (кольцо и шар)	около 69℃
Вязкость (по Брукфелду, шп. 29)	120℃ - около 25.000 мПа·с
Температура нанесения	120 - 150℃ (в плавителе до 160℃)
Способ нанесения	Вальцы, щелевая головка, форсунки
Очистка:	**swift®clean 9003 red** **swift®clean 9004 red** **Ipatherm® Cleaner 13**
Скорость линии:	от 10 до 80 м/мин

Инструкция по применению	Металлические поверхности должны быть нагреты до 40℃. Склеиваемые материалы должны быть чистые и сухие, не должны содержать пыль и жировые загрязнения. Полное отвердевание клея достигается через 5-7 дней. Непосредственно после механического склеивания изделия готовы для дальнейшей переработки (порезка, отторцовка). Минимально допустимая отн. влажность при комнатной температуре 30%.
Дополнительно	Оборудование для плавления и нанесения клеевого материала должно быть герметично (защищено от влаги). При необходимости используйте систему обдува сухим воздухом (аргоном, азотом и т.п.).
Упаковка	Герметично запаенные цилиндрические ёмкости по 2, 20 и 200 кг
Условия хранения	При хранении в сухом и прохладном месте срок годности составляет по крайней мере 6 мес со дня производства

Our Focus is Clear. **Perfecting Adhesives.**

ВАЖНО! Информация, спецификации, процедуры и рекомендации, указанные в данном документе (в дальнейшем «информация»), основаны на нашем опыте, и мы считаем их достоверными. Компания не предоставляет никаких заявлений или гарантий, обеспечивающих точность и полноту информации, исключение потерь и убытков или достижение желаемых результатов благодаря данной информации. Определение пригодности использования товара в определенных целях является исключительной ответственностью покупателя. Испытания следует повторять в случае изменения материалов или условий испытаний. Работники, дистрибьюторы и посредники не имеют полномочий на изменение вышеописанных фактов или предоставление гарантии технических характеристик.

H.B. Fuller

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Заказывая/получая товар, вы соглашаетесь с **Общими положениями и условиями продажи компании H.B. Fuller,** действующими в вашем регионе**.** Требуйте копию в том случае, если Вы не получили текст упомянутых положений и условий. В тексте данных положений и условий содержатся пункты об отказе от ответственности по соответствующим гарантиям (в том числе, помимо всего прочего, заявление об отказе от гарантии на пригодность материала к использованию в определенных целях), а также об ограничении ответственности. Любые другие положения или условия считаются недействительными. В любом случае **общая совокупная ответственность компании H.B. Fuller** по претензии или претензиям, предъявляемым в отношении контракта за гражданское правонарушение (в том числе неосторожность), нарушение установленных законом обязанностей, введение в заблуждение, объективную ответственность и др., **ограничивается заменой соответствующих товаров или возвратом суммы, затраченной на приобретение соответствующего товара**. Компания H.B. Fuller **не несет ответственности за потерю прибыли, потерю маржи, разрыв контракта, потерю бизнеса, репутации или любой другой косвенный ущерб**, возникающий в связи или на основании поставки товара.
Данные положения и условия не исключают и не ограничивают ответственность компании H.B. Fuller за мошенничество и грубую небрежность, а также случаи летального исхода или получения травм, произошедшие по причине небрежности или нарушения обязательных условий.

H.B. Fuller Europe

info-europe@hbfuller.com
Contact us