



Техническая Информация

Dorus® MD 053

универсальная водная дисперсия на основе ПВА.

Свойства и область применения:

Dorus® MD 053 – дисперсия, имеющая широкий спектр применения:

- монтажное склеивание
- склеивание ДСП и ДВП друг с другом, а также с многослойными прессованными плитами, декоративными ламинированными бумагами и шпоном
- склеивание деталей из древесины и древесных материалов

Технические характеристики

Вязкость по Брукфилду, 20УрМ:	11,5 ± 3,5 Па
Уровень pH:	5,5 – 7,5

Рекомендации по использованию:

Для склеивания обычных пород древесины рекомендуется одностороннее, а для склеивания древесины твердых пород двухстороннее нанесение клея.

Склеивание древесины:

Время открытой выдержки: при 120 г/м² – ок. 10 мин.

Время прессования: при 20°С – ок. 20 мин.

Склеивание деталей из ДСП:

Время открытой выдержки: при 120 г/м² – ок. 10 мин.

Время прессования: при 20°С – ок. 40 мин.

Расход:	70 – 150 г/м ²
Минимальное давление:	2 бар <i>(Выдержку под прессом можно производить в горячем или холодном температурном режиме. При использовании горячего температурного режима продолжать обработку деталей только после их охлаждения.)</i>
Температура образования клеевой пленки:	мин. +4°С
Влажность древесины:	8 – 12%
Очистка:	Очистку оборудования до затвердевания остатков клея можно производить холодной и теплой водой. Засохшие клеевые пленки удаляются с помощью очищающего средства А1920

Уничтожение отходов:	См. инструкцию по безопасности продукта.
Хранение:	Гарантийный срок хранения продукта в сухом и прохладном месте в оригинальной закрытой упаковке производителя составляет до 12 месяцев. Беречь от мороза.
Безопасность:	В соответствии с инструкцией по безопасности продукта.

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из этих указаний, ни из устной консультации.

ООО «Хенкель Рус»
107045, Москва, Россия,
Колокольников пер.11, этаж 3, офис 314
тел: +7-495-745-23-07 факс +7-495-745-23-10

Henkel AG & Co. KGaA · Location Bopfingen · 73438 Bopfingen · Germany
