

ЭРГОМЕЛТ-10Ф

клей-расплав для склейки независимых матрасных блоков

Основа	Этиленвинилацетат (EVA)	
Внешний вид	Гранулы светло-желтого цвета	
Технические данные	Вязкость по Брукфилду при 150 °С, мПа·с	5500-6500
	Температура размягчения по методу кольцо и шар, °С	105-115
	Рабочая температура, °С	160-180
	Плотность, г/см ³	0,95
Область применения	Склейка независимых пружинных блоков между собой	
Характеристики	Низкая газо- и влагопроницаемость Отличная смачиваемость тканых и нетканых материалов Высокая гибкость как при нормальных, так и при пониженных температурах Высокая термостабильность, низкая способность к коксованию	
Фасовка	Клей поставляется в виде гранул в полипропиленовых мешках по 20 кг	
Способ нанесения	Форсунка, валик	
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта	
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом и темном месте, вдали от отопительных приборов	

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.

ЭРГОТЕК

Россия, 614055, Пермь,
Промышленная, 143 Б

Тел: (342) 294-92-34

Факс: (342) 294-95-38

E-mail: office@ergotek.ru

Web: www.ergotek.ru